

ZHUTŇOVÁNÍ CEMENTOMALTOVÝCH SMĚSÍ VE FORMÁCH

Vibrační stoly Form+Test



Vibrační stůl s mech upínáním jedné formy

- Dle EN 196, EN 12808, EN 459, DIN 18555
- Pro zhutnění cementů a dalších pojiv
- Rychloupínací zařízení formy
- Kmitání magnetického stolu 3000min-1
- Nastavitelná šířka vibrace 0,4 až 1,0 mm
- Digitální zobrazení šířky vibrace
- S časovačem 0 až 300 sec.
- Deska stolu 350x550 mm
- Celkové rozměry 670x435x1150 mm
- Příkon 1,5 kW
- Napájecí napětí 230 V / 50 Hz
- Hmotnost 175 kg

Zhutňovací stoly Form + Test



Zhutňovací stůl s mech upínáním jedné formy

- Dle EN 196, ISO 679
- Pro zhutnění cementů a dalších pojiv
- Rychloupínací zařízení formy
- Četnost úderů 60 rázů na cyklus
- Celková hmotnost padajících částí s formou 20±0,5 kg
- Celkové rozměry 1000x400x350 mm
- Příkon 1,5 kW
- Napájecí napětí 230 V / 50 Hz
- Hmotnost 75 kg